



安全技术说明书

版权, 2016, 3M公司。

保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意), 以及(2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号: 10-9990-2 版本: 2.00
发行日期: 2016/11/23 旧版日期: 2007/12/27

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称: 3M™ 热熔胶 3748PG, 3748TC, 3748Q, 3748B 白色

英文名称: 3M™ Hot Melt Adhesive 3748PG, 3748TC, 3748Q, 3748B Off-White

其他鉴别方法

产品编号

62-3748-7230-7	62-3748-7231-5	62-3748-7232-3	62-3748-9132-3	62-3748-9330-3
62-3748-9334-5	62-3748-9335-2	62-3748-9337-8	62-3748-9338-6	62-3748-9339-4
62-3748-9830-2	62-3748-9836-9			

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

热熔胶

1.3 供应商信息

供应商: 3M公司
产品部: 工业胶粘剂及胶带产品部
地址: 3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话: 021-22105335
传真: 021-22105036
电子邮件: Tox.cn@mmm.com
网址: www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

固体, 白色的, 稍有树脂气味
根据GB13690-2009, 此产品为非危险品。

2.1 物质或混合物的分类

根据GB13690-2009, 此产品为非危险品。

2.2 标签要素

图形符号

不适用。

象形图

不适用

警示词

不适用。

防范说明

【预防措施】

无特殊要求。

【事故响应】

无特殊要求。

【安全储存】

无特殊要求。

【废弃处置】

无特殊要求。

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类, 请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

没有已知的GHS危险分类, 请查看第11章节获取更多的信息。

环境危害

没有已知的GHS危险分类, 请查看第12章节获取更多的信息。

2.3 其他危险

可能引起皮肤灼伤。

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
聚丙烯	9003-07-0	15 - 40
烃树脂 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600-7064	商业机密	10 - 30
苯乙烯-丁二烯聚合物 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600-7063	商业机密	10 - 30
1-丙烯与乙烯的聚合物	9010-79-1	1 - 25
聚乙烯	9002-88-4	1 - 25
非危险添加剂	混合物	5 - 15

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入:

不需要急救。

皮肤接触:

立即用大量的冷水冲洗皮肤至少15分钟。不要试图去除熔融的物质。用干净的敷料覆盖患处。立即就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟。不要试图去除熔融的物质。立即就医。

如果食入:

不需要急救。

4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

详见第十一章毒理学资料

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

此物质不会燃烧。 如果四周着火, 使用适当的灭火剂。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的(危险)。

有害分解产物或副产物

物质

一氧化碳

条件

燃烧过程中

二氧化碳
氮的氧化物

燃烧过程中
燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

无异常火灾和爆炸危害。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出,或在密闭空间中溢出,根据良好的工业卫生措施,采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集尽可能多的溢出物。置于有关当局批准用于运输的密闭容器。清除残余物。密封容器。尽快废弃处理收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

避免皮肤与热物质接触。仅作工业或专业之用。

7.2 安全储存的条件,包括不相容的物质

无特殊存储要求。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中,即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
聚乙烯	9002-88-4	中国OELs	TWA(总尘)(8hr):5 mg/m ³	
聚丙烯	9003-07-0	中国OELs	TWA(总尘)(8hr):5 mg/m ³	
非危险添加剂	混合物	ACGIH	TWA(以烟计):2 mg/m ³	
非危险添加剂	混合物	中国OELs	TWA(以烟计)(8hr):2 mg/m ³ ; STEL(以烟计)(15min):4 mg/m ³	
非危险添加剂	混合物	香港OELs	TWA(以烟计)(8hr):2 mg/m ³	

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

AIHA: 美国工业卫生协会

中国OELs : 中国工作场所有害因素职业接触限值
CMRG : 化学品厂商推荐标准
香港OELs : 香港工作环境中化学物质职业接触限值
TWA: 时间加权平均容许浓度
STEL: 短时接触容许浓度
CEIL: 最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备, 以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足, 戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护:

全面屏
间接通气护目镜

皮肤/手防护

无需化学品防护手套。

呼吸防护

不需要。

热危害

当处理热物质时请佩戴隔热手套以避免热灼伤。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态:	固体
具体的物理形态:	蜡状固体
外观/气味:	白色的, 稍有树脂气味
嗅觉阈值:	无资料
pH值:	不适用
熔点/凝固点:	无资料
沸点/初沸点/沸程:	不适用
闪点:	280 °C [测试方法: 克利夫兰开杯闪点]
蒸发速率:	不适用
易燃性 (固体、气体):	未分类
燃烧极限范围 (下限):	不适用
燃烧极限范围 (上限):	不适用

蒸气密度:	0
密度:	0.92 - 0.94 g/cm ³
相对密度:	0.92 - 0.94 [参考标准: 水=1]
水溶解度:	0
溶解度-非水溶:	无资料
n-辛醇/水分配系数:	无资料
自然温度:	330 °C
分解温度:	无资料
粘度:	4,000 - 6,000 mPa-s [@ 190 °C]
分子量	无资料
挥发性有机化合物	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算]
挥发性物质百分比	0 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	0 g/l [测试方法: 按照美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 标准 443.1计算]
固形物	100 %

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

在正常使用条件下, 该物质没有反应活性。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

未知

10.5 不相容的物质

未知

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

11 毒理学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2章的物质分类不一致。由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该成分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么该成分的毒理数据可能不会与物质分类或暴露的征兆/症状有关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息, 本物质可能会产生以下健康效应:

吸入:

无健康损害。

皮肤接触:

在加热过程中:

热灼伤: 征兆/症状可能包括剧痛、发红、肿胀以及组织破坏。

眼睛接触:

在加热过程中:

热灼伤: 症状/征兆可能包括剧痛、发红、肿胀以及组织破坏。

食入:

无已知健康危险

毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
聚丙烯	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
聚丙烯	食入	老鼠	半数致死剂量(LD50) > 8,000 mg/kg
炔树脂 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600-7064	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
炔树脂 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600-7064	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
1-丙烯与乙烯的聚合物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
1-丙烯与乙烯的聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
苯乙烯-丁二烯聚合物 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600-7063	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
苯乙烯-丁二烯聚合物 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600-7063	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
聚乙烯	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
非危险添加剂	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
非危险添加剂	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
聚乙烯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
聚丙烯	人类和动物	无显著刺激
1-丙烯与乙烯的聚合物	兔子	无显著刺激
非危险添加剂	兔子	无显著刺激
聚乙烯	专业判断	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
聚丙烯	专业判	无显著刺激

	断	
1-丙烯与乙烯的聚合物	兔子	无显著刺激
非危险添加剂	兔子	无显著刺激

皮肤致敏

名称	物种	值
聚丙烯	人类和动物	不会致敏
非危险添加剂	豚鼠	不会致敏

呼吸过敏

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
非危险添加剂	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
聚丙烯	未指明	大鼠	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
非危险添加剂	食入	大鼠	不会致癌
聚乙烯	未指明	多种动物种群	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

生殖毒性

生殖和/或发育效应:

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
非危险添加剂	食入	心脏	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 15 mg/kg/day	90 天
非危险添加剂	食入	造血系统 肝脏 免疫系统	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1, 500 mg/kg/day	90 天
非危险添加剂	食入	皮肤 内分泌系统 骨骼、牙齿、指甲和/或头发 肌肉 神经系统 眼睛 肾	所有数据为阴性	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1, 500 mg/kg/day	90 天

		和/或膀胱 呼吸 系统 血管系统				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息, 请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要, 可提供产品分类所需的额外信息。此外, 由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该组分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性**急性水生危险:**

根据GHS分类对水生生物没有急性毒性。

慢性水生危险:

根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
聚丙烯	9003-07-0		无数据或者数据不充足无法分类。			
聚乙烯	9002-88-4		无数据或者数据不充足无法分类。			
苯乙烯-丁二烯聚合物 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600- 7063	商业机密		无数据或者数据不充足无法分类。			
1-丙烯与乙烯的聚合物	9010-79-1		无数据或者数据不充足无法分类。			
非危险添加剂	混合物	绿藻	试验	96 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
非危险添加剂	混合物	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	>10,000 mg/l
非危险添加剂	混合物	虹鳟鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	>1,000 mg/l
烃树脂 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600- 7064	商业机密		无数据或者数据不充足无法分类。			

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
1-丙烯与乙烯的聚合物	9010-79-1	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚乙烯	9002-88-4	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚丙烯	9003-07-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
烃树脂 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600- 7064	商业机密	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
苯乙烯-丁二烯聚合物 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600- 7063	商业机密	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
非危险添加剂	混合物	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	40 %重量比	OECD 化学品试验导则 301F - 呼吸计量法试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
苯乙烯-丁二烯聚合物 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600- 7063	商业机密	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
1-丙烯与乙烯的聚合物	9010-79-1	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
烃树脂 - N. J. T. S. Reg. No. 04499600- 7064	商业机密	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚丙烯	9003-07-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
聚乙烯	9002-88-4	无数据或者	N/A	N/A	N/A	N/A

		数据不充足无法分类。				
非危险添加剂	混合物	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	10.2	估计值: 辛醇-水分离系数

12.4 土壤中的迁移性
 更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应
 无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法
 详见第十一章毒理学资料

处置前咨询所有适用的主管部门及查阅法规，确保正确分类。 在许可的工业废物处置设施中处置废物。 作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧。 正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。 如果没有其它处置方式可选，废物可在仅用于处理工业废物的填埋场中处置。

14 运输信息

当地法规
 运输上分类为非危险品

中国运输危险级别: 不适用

国际法规
 运输上分类为非危险品

UN编号: 不适用
 联合国正确的运输名称: 不适用
 运输分类 (IMO): 不适用
 运输分类 (IATA): 不适用
 包装类别: 不适用
 环境危害:
 不适用

使用者特别注意事项
 不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法
 该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 (2015版) 无成分列入

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准: GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南; GB15258 化学品安全标签编写规定; GB 30000.1-GB30000.29 化学品分类和标签规范; GBZ/T210.1 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值; GBZ/T210.2 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值; GBZ/T210.3 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值; GB6944 危险货物分类和品名编号; GB/T15098 危险货物运输包装类别划分方法; GB12268 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息:

本SDS部分章节更新. 请您重新审阅本SDS中的信息.

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失 (除非法律规定)。此信息可能不适用于以下情况: 使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品, 或将此产品与其他材料混合使用。因此, 重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。